

PRODUCTO: Film estirable autoadherente azul (opaco)

DIMENSIONES: Ancho 500 X Espesor 0,023 mm **PESO ROLLO:** 1.8 Kg.

PESO POR METRO LINEAR: 10,580 g /mt

BASE: OCTENO

MATERIA PRIMA: LL 2606 GC

COLOR: Azul (Opaco)

	VALOR	TOLER.	UNIDAD	NORMA UTILIZADA	
				REF.	Nº
<u>Atmósfera Normalizada de Ensayo:</u>					
- Temperatura	25	0,5	° C	NI	
- Humedad	50	5.0	%	NI	
<u>CONTROL DIMENSIONAL:</u>					
- Det. del Ancho	500	- 5 / + 10 mm	mm	NI	
- Det. del Espesor Puntual	23,0	± 1 µm	µm	NI	
- Det. del Espesor Medio	23,0	± 0.5 µm	µm	NI	
<u>PROPIEDADES GENERALES</u>					
- Índice de Fluidez	4,0		g/10 min.	ISO	1133
- Densidad	920		Kg./m³	ASTM	D 792
- Punto de fusión (DSC)	125		°C	ASTM	D 3418
<u>PROPIEDADES ÓPTICAS:</u>					
- Turbidez	0,6		%	ISO	14782
- Brillo (45°)	93		%	ASTM	D 2457
<u>PROPIEDADES MECÁNICAS:</u>					
- <u>Resistencia a la tracción de rotura</u>					
- Longitudinal	36		Mpa	ASTM	D 882
- Transversal	25		Mpa	ASTM	D 882
- <u>Alargamiento a la rotura</u>					
- Longitudinal	400		%	ASTM	D 882
- Transversal	680		%	ASTM	D 882
- <u>Punto de Fluencia</u>					
- Longitudinal	6		Mpa	ASTM	D 882
- Transversal	6		Mpa	ASTM	D882
- <u>Resistencia al desgarro Elmendorf</u>					
- Longitudinal	150		g	ASTM	D 1922
- Transversal	450		g	ASTM	D 1922
- <u>Resistencia al Impacto Dardo</u>	110		g	ISO	7765-1/A
			%	NI	

- N° bobinas palet	360	± 0	Un		
- Peso de la bobina	1.4	$\pm 5\%$	Kg.		
- Peso tubo de cartón:	0,20	$\pm 5\%$	Kg.		
- Peso total palet	650		Kg.		
- Tipo de palet	Palet Americano				
- Dimensiones de palet	1000 x 1.200 x 1150 mm				